

GAMME PEINTURE V.L.



OPÉRATION

SUPPORTS MÉTALLIQUES

MATIÈRES PLASTIQUES*

*Hors mousse PU

DÉGRAISSAGE ET CONVERSION	<p>Lingettes de conversion chimique 360-100</p> <p>Dégraissant préparatoire pour tôles 360-4</p> <p>Dégraissant préparatoire solvant 541-5</p> <p>Nettoyant hydro 700-10</p> <p>Dégraissant hydro 700-1</p>	<p>Dégraissant 541-30</p>
MASTIC	<p>Mastic couteau / spatule</p> <p>839-20 (boîte)</p> <p>839-20 K (cartouche)</p> <p>+ 2-3% durcisseur 948-36</p> <p>+ durcisseur 948-52 dosage automatique</p> <p>Mastic pistolet 1006-26</p> <p>Associé à l'impression 285-26</p> <p>Durcisseur 929-26</p> <p>Diluant 352-91</p> <p>4 : 1 : 1</p> <p>+ 5% durcisseur 948-22</p>	<p>Mastic 839-90</p> <p>+ 2-3% durcisseur 948-36</p>
IMPRESSION	<p>Impression anti-corrosion 183-30</p> <p>Impression anti-corrosion pour acier, acier zingué et aluminium 283-150</p> <p>1 : 1 + 30%</p> <p>Réactif 352-228</p> <p>Diluant 352-50 / -91</p>	<p>Impression d'adhérence 934-10</p>
IMPRESSION / APPRÊT	<p>DTM</p> <p>Impressions - apprêts Application directe sur métal</p> <p>Primer Filler Pro 285-270 gris</p> <p>285-230 blanc</p> <p>285-290 noir</p> <p>Durcisseur 929-58</p> <p>POLYVALENT</p> <p>Mouillé sur mouillé 4 : 1 : 1</p> <p>À poncer 5 : 1 : 1</p> <p>Matières plastiques 4 : 1 : 1 avec 522-10</p> <p>Impressions - apprêts adaptables à poncer</p> <p>285-505 gris</p> <p>285-555 noir</p> <p>285-655 blanc</p> <p>4 : 1 : 1</p> <p>Durcisseur 929-55 (rapide) / -56 (normal)</p> <p>Diluant 352-50 (rapide) / -91 (normal) / -216 (lent)</p> <p>523-15 Accélérateur Remplace le diluant</p> <p>285-700 gris</p> <p>4 : 1 : 1</p> <p>Durcisseur 929-55 (rapide) / -56 (normal)</p> <p>Diluant 352-50 (rapide) / -91 (normal) / -216 (lent)</p> <p>Impression - apprêt hydrodiluable 176-72</p> <p>+ 10% 93-E3</p> <p>183-70 gris clair</p> <p>183-90 gris foncé</p> <p>Impression - apprêt 151-170 UV</p> <p>Séchage : 5 min. UVA</p> <p>Monocomposant PAE</p> <p>Direct sur aciers, galva, alu et matières plastiques</p> <p>Impression - apprêt matières plastiques 934-70</p> <p>4 : 1 : 1</p> <p>Durc. 929-56</p> <p>Diluant 352-50</p> <p>522-10 Additif pour apprêts "mouillé sur mouillé" en remplacement du diluant</p>	<p>Impression - apprêt 934-70</p> <p>4 : 1 : 1</p> <p>Durc. 929-56</p> <p>Diluant 352-50</p> <p>522-10</p>
FINITION	<p>Base mate pour finition vernie : Ligne 90</p> <p>Combinaison avec : M4 et E3 ou M4 lent et E3 lent (voir tableau température/hygrométrie)</p> <p>2 : 1</p> <p>Ligne 22- VOC MC600 : 100 % vol.</p> <p>Durcisseur 33% en vol. 929-61 / -63 / -64</p> <p>Diluant 33 % vol. 352-30 / -10 / -40</p> <p>Ratio 3 : 1 : 1</p>	
VERNIS	<p>Vernis de finition</p> <p>923-625 Vernis Universel</p> <p>923-630 Vernis Brillant Extrême</p> <p>923-610 Vernis Rapide</p> <p>Durcisseur 929-61 / -63 / -64</p> <p>Diluant 352-10 / -30 / -40</p> <p>3 : 1 : 1</p> <p>523-15 Accélérateur Remplace le diluant</p> <p>523-65 Additif séchage air pour Vernis Rapide 923-610</p> <p>923-645 Vernis résistant à la rayure</p> <p>Vernis spéciaux</p> <p>Vernis mat/satiné 923-55 / -58 : 100% vol.</p> <p>Durcisseur 929-97 : 50% vol. (prémix)</p> <p>Ratio 2 : 1</p>	

Pour votre sécurité, n'oubliez pas :



Lunettes



Gants



Masque à poussière



Masque à peinture

Nettoyage, manipulation de produits solvants

Ponçage

Application peinture, nettoyage

Votre distributeur

Le responsable de secteur GLASURIT

La hotline GLASURIT
03 44 77 75 09
03 44 77 75 10
03 44 77 78 92

A brand of
BASF
We create chemistry